

Werkstoffkurzbeschreibung

Amorpher Hochleistungskunststoff mit hoher mechanischer Festigkeit und Steifigkeit sowie guter Kriechfestigkeit über einen weiten Temperaturbereich. Daneben weist PSU eine hohe Dauergebrauchstemperatur, gute Dimensionsstabilität auf und ist Hydrolysebeständig

Anwendungsbeispiele

- Spulenkörper
- Schaugläser
- Dichtungsringe
- Gerätegehäuse
- Isolatorhüllen

Lieferfarben

Natur

Mechanische Werte

	ISO / EN / DIN	Trocken	Luftfeucht	Einheit
Dichte	ISO 1183	1,24	--	g/cm ³
Streckspannung	ISO 527	75	--	MPa
Reißdehnung	ISO 527	>50	--	%
Elastizitätsmodul aus Zugversuch	ISO 527	2500	--	MPa
Elastizitätsmodul aus Biegeversuch	ISO 178	2700	--	MPa
Biegefestigkeit	ISO 178	106	--	MPa
Schlagzähigkeit ¹⁾	ISO 179	ohne Bruch	--	KJ/m ²
Kerbschlagzähigkeit	ISO 179	4	--	KJ/m ²
Kugeldruckhärte H358/30	ISO 2039-1	150	--	MPa
Zeitdehnspannung bei 1% Dehnung ²⁾	DIN EN ISO 899-1	22	--	MPa
Gleitreibungskoeffizient gegen Stahl ³⁾	-	0,4	--	-
Gleitverschleiß gegen Stahl ³⁾	-	--	--	µm/km

Thermische Werte

Schmelztemperatur	ISO 3146	--	--	°C
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12939	0,26	--	W/(K*m)
Spezifische Wärmekapazität	-	1	--	J/(g*K)
Längenausdehnungskoeffizient (linear) ⁴⁾	-	5-6	--	10 ⁻⁵ *K ⁻¹
Temperatureinsatzbereich (langzeit) ⁵⁾	-	-40 bis +160	--	°C
Temperatureinsatzbereich (kurzzeit) ⁵⁾	-	+180	--	°C
Brandverhalten	UL 94, IEC 60695	V-0	--	-

Elektrische Werte

Dielektrizitätszahl ⁶⁾	IEC 60250	3,0	--	-
Dielektrischer Verlustfaktor ⁶⁾	IEC 60250	0,002	--	-
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	10 ¹⁷	--	Ω *cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ¹⁷	--	Ω
Durchschlagsfestigkeit	IEC 60243	30	--	kV/mm
Kriechstromfestigkeit	IEC 60112	CTI 150	--	-

Sonstige Daten

Feuchteaufnahme im Normklima bis zur Sättigung	DIN EN ISO 62	0,4	--	%
Wasseraufnahme bis zur Sättigung	DIN EN ISO 62	0,8	--	%

¹⁾ gemessen mit Pendelschlagwerk 0,1 DIN 51 222

²⁾ Spannung, die nach 1.000h zu 1% Gesamtdehnung führt

³⁾ gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

P = 0,05 Mpa; V = 0,6m/s; t = 60 °C in Laufflächennähe

⁴⁾ Für den Temperaturbereich von + 23 °C bis + 60 °C

⁵⁾ Erfahrungswert, ermittelt an Fertigteilen ohne Belastung in erwärmter Luft, Abhängig von Art und Form der Wärmeeinwirkung, kurzzeit = max. 1h, langzeit = Monate.

⁶⁾ bei 10⁶ Hz

Licharz GmbH
 Industriepark Nord 13
 DE-53567 Buchholz
 Telefon: 0049-(0)2683-977-0
 E-Mail: info@licharz.com

Die Angaben dieses Datenblatts sollen einen Überblick über die Eigenschaften des Produkts verschaffen. Es gibt den heutigen Stand unserer Kenntnisse wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der starken Abhängigkeit von Umgebungseinflüssen und Weiterverarbeitungen sind die genannten Werte nur als Richtwerte zu verstehen. Sie stellen in keinen Fall eine rechtlich verbindliche Zusicherung bezüglich der Eigenschaften des Produkts oder dessen Eignung zur Anwendung in einem konkreten Einsatzfall dar. Alle genannten Werte wurden als Durchschnittswert aus vielen Einzelmessungen ermittelt und beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C und 50 % RF. Für den spezifizierten Anwendungsfall empfehlen wir den Eignungsnachweis durch einen praktischen Versuch.